



NAPOUŠTĚDLO DIREKT Ochrana dřeva než rozhodnete co dál

Popis výrobku:

Napouštědlo DIREKT - vodný roztok účinných látek určených k preventivní ochraně dřevěných produktů proti dřevokazným houbám, dřevokaznému hmyzu, plísním a zabraňuje zamodráním dřeva. Obsahuje emulzi pro ukotvení biocidních látek ve dřevě.

Oblast použití:

Ochrana produktů truhlářské výroby – zahradní nábytek, obložení, podhledy, zábradlí a.j. Je možné venkovní i vnitřní použití.

Aplikace:

Máčením, nátěrem roztoku štětcem, válečkem, stříkáním.

Ředidlo:	Neředí se
----------	-----------

Technické údaje:

Odstíny:		bezbarvý
Vzhled:		homogenní nízkoviskózní kapalina
Hustota:	cca 0,98 ± 0,02 g/cm ³	průměrná hodnota
Schnutí nátěru:	30 min	proti prachu na skle/23±2°C
	2 hod	proschlé/20°C
Kryvost:		transparentní
Vydatnost:	5 m ² /0,75m	140g/ m ² účinné látky

Aplikační údaje:

Ředění:	neředí se	
Příprava podkladu:	opracované dřevo	
Teplota:	min. +10°C	podkladu, vzduchu a roztoku
Skladovatelnost:	2 roky	při +5°C až 25°C
Nehořlavá kapalina:	Nesmí zmrznout	

Pracovní postup:

Napouštědlo Direkt nanášíme na suchý nebo mírně vlhký povrch, nikoli však mokřý. Napouštědlo necháme dobře vsáknout, v případě použijeme-li dále rozpustidlový systém, necháme zaschnout. Dřevo ošetřujeme natíráním nebo máčením. Konce dřeva natřeme několikrát, vždy však tzv. „do mokrého“. V případě tvrdého dřeva setřeme nevsáknuté Napouštědlo cca po 1 hodině. Chceme-li dosáhnout optimální ochrany, měli bychom na 1m² dřeva použít 140ml DIREKTU. V případě, že chceme zvýšit obsah ochranných látek, další vrstvu natřeme do vlhkého Napouštědla. Ošetřujeme-li dále dřevo AktiDřevinem doporučujeme 1. vrstvu lazury aplikovat do vlhkého. Optimálně ochráníme a zachováme krásu dřeva použijeme-li systém Napouštědlo Direkt + AktiDřevin

Upozornění, doporučení:

Výrobek je vhodný jako součást nátěrových systémů do prostředí C2 – C4. Nesmí přijít k přímému styku s poživatinami a pitnou vodou a k nátěru dětského nábytku a hraček. Obsahuje 1,5g/kg 3-jod-2-propinyl-N-butylkarbamát, 0,8g/kg Propikonazol (ISO), 0,5g/kg Permethrin (ISO), 0,8g/kg 1-(4-Chlorfenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol, konzervační přípravek (TP8). Může vyvolat alergickou reakci.

Bližší aplikační instrukce jsou součástí příslušného technologického postupu, který na vyžádání poskytne výrobce.

Informace o nebezpečných vlastnostech výrobku jsou součástí bezpečnostního listu.