

Akrylátový tmel

Vyhотовeno: 23.1.2016

Revize: 26.3.2017

Strana 1 ze 2

Charakteristika:

44u Akrylátový tmel je jednosložkový vodou ředitelný tmel bez zápachu na bázi akrylátové disperze a plniv. Vytváří trvale plastoelastický spoj. Vykazuje minimální seschnutí, je pružný, stálobarevný, velmi dobře přetíratelný běžnými nátěry (po dokonalém zaschnutí) a odolný UV záření.

Použití:

44u Akrylátový tmel je určený pro tmelení rohových spár sádrokartonových konstrukcí, spár mezi zdívkami a rámy oken a dveří, spár dělicích příček, dřevotřískových desek a dřevěných výztuh, vhodný pro opravy prasklin v omítkách, dotestování při montáži vzduchotechniky, pružné spárování s možností přetření v autoprůmyslu (podklady z kovu musí být opatřeny nátěrem).

Technická data:

Konzistence:	nestékavá pasta
Měrná hmotnost:	1,65 g/ml
Tvrdost:	40 ShA
Otevřená doba:	25 min
Rychlost vytvrzování:	2,5 mm / 24 hod
Modul:	0,60 MPa
Pevnost:	0,32 MPa
Tažnost:	350%
Aplikační teplota:	+5°C - +40°C
Tepelná odolnost:	-20°C - +80°C
Pohyb ve spáře:	7,5%
Smrštění:	< 5%
Odolnost UV záření:	ano
Barva:	bílá
Balení:	kartuše 310ml => karton 12ks

Příprava podkladu:

Tmelené plochy očistěte, odmastěte a zbavte nesoudržných mechanických nečistot, v případě potřeby navlhčete nebo napenetrujte.

Pracovní postup:

Zakryjte kraje spáry lepicí páskou, Odřízněte špičku kartuše nad závitem, nasadte seříznutou aplikační špičku a pomocí aplikační pistole naneste tmel do spáry. Spáru ihned uhladte pomocí stěrky a čisté vody. Spoj plně zatěžujte až po vytvrzení tmelu. Tmel lze odstranit pouze mechanicky.

Skladování:

Skladujte v originálních zavřených obalech při teplotách +5°C až +25°C a spotřebujte do 30 měsíců od

Poznámka:

Výše uvedené informace o produktu jsou výsledkem našeho testování a naší zkušenosti. Jsou však obecné povahy a každý uživatel je povinen se před aplikací přesvědčit o vhodnosti použití produktu vlastní zkouškou.

Akrylátový tmel

Vyhотовeno: 23.1.2016

Revize: 26.3.2017

Strana 2 ze 2

data výroby uvedeného na obalu.

Upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete regeneračním krémem. Zabraňte styku s dalšími částmi lidského těla. Může vyvolat alergickou reakci. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Likvidace obalu:

Prázdný obal odložit na místa určené obcí k ukládání obalového odpadu. Nespotřebované zbytky výrobku odevzdat na místa k tomu určená a likvidovat běžnými postupy (skládky, spalovny).

Bezpečnost:

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku a v bezpečnostním listu.

Poznámka:

Výše uvedené informace o produktu jsou výsledkem našeho testování a naší zkušenosti. Jsou však obecné povahy a každý uživatel je povinen se před aplikací přesvědčit o vhodnosti použití produktu vlastní zkouškou.

44u s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 29141788; DIČ: CZ29141788

e-mail: info@44u.cz; www.44u.cz