

44u TAURUS MS polymer

Vyhотовeno: 23.1.2016

Revize: 29.4.2016

Strana 1 ze 2

Charakteristika:

44u TAURUS MS polymer je jednosložkový lepicí a těsnicí tmel bez silikonu, isokyanátu, rozpouštědel, parafínů a kaučuků na bázi MS polymerů. **44u TAURUS MS polymer** je vlhku a vodě, povětrnosti, UV záření, rozpouštědlům a zředěným chemikáliím odolný, mrazuvzdorný, trvale pružný, přetíratelný, tmel bez zápachu, aplikovatelný i vlhké povrchy bez použití primeru. Nepůsobí korozivně na kovy a má výbornou odolnost proti plísním (sanitární aplikace). **44u TAURUS MS polymer** se vyznačuje vysokou přilnavostí k různým stavebním materiálům, včetně nesavých a jejich vzájemné kombinace.

Použití:

44u TAURUS MS polymer je určený pro těsnění stavebních a konstrukčních spár. Ve stavebním a strojírenském průmyslu nebo v domácnosti či na zahradě, pro lepení vodotěsných spojů konstrukčních dílů automobilů, autobusů, karavanů, spár kontejnerů, osobních vagónů, vrchní těsnění zasklívacích systémů. Je určen pro lepení a tmelení spár mezi různými materiály např. nerezové oceli, hliníku, mědi, olova, skla, soklových a stěnových obkladů, keramických dlaždic, smaltu, zrcadel, dřeva, zdiva, sádkkartonu, přírodního kamene (mramor, žula) apod...

Technická data:

Konzistence:	nestékavá pasta
Měrná hmotnost:	1,40 g/ml (1,06 g/ml čirá)
Tvrdość:	30 ShA (40 ShA čirá)
Otevřená doba:	10 - 20 min
Rychlost vytvrzování:	2 - 4 mm / 24 hod
Pevnost:	1,5 MPa (0,8 MPa čirá)
Tažnost:	400%
Aplikační teplota:	+5°C - +40°C
Tepelná odolnost:	-40°C - +100°C, krátkodobě +120°C
Pohyb ve spáře:	25%
Smrštění:	< 1%
Odolnost UV záření:	ano
Barva:	bílá, čirá, šedá, černá
Balení:	kartuše 290ml => karton 12ks

Příprava podkladu:

Tmelené plochy očistěte, odmastěte a zbavte nesoudržných mechanických nečistot.

Pracovní postup:

Poznámka:

Výše uvedené informace o produktu jsou výsledkem našeho testování a naší zkušenosti. Jsou však obecné povahy a každý uživatel je povinen se před aplikací přesvědčit o vhodnosti použití produktu vlastní zkouškou.

44u s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 29141788; DIČ: CZ29141788

e-mail: info@44u.cz; www.44u.cz



44u TAURUS MS polymer

Vyhотовeno: 23.1.2016

Revize: 29.4.2016

Strana 2 ze 2

Zakryjte kraje spáry lepicí páskou, odřízněte špičku kartuše nad závitem, nasadte seříznutou aplikační špičku a pomocí aplikační pistole naneste tmel do spáry. Spáru ihned uhladte pomocí stěrky a vyhlazovacího roztoku a ihned odstraňte nalepené pásky. Spoj plně zatěžujte až po vytvrzení tmelu. Tmel lze odstranit pomocí odstraňovače silikonu nebo mechanicky.

Skladování:

Skladujte v originálních zavřených obalech při teplotách +5°C až +25°C a spotřebujte do 18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete regeneračním krémem. Zabraňte styku s dalšími částmi lidského těla. Může vyvolat alergickou reakci. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Likvidace obalu:

Prázdný obal odložit na místa určené obcí k ukládání obalového odpadu. Nespotřebované zbytky výrobku odevzdat na místa k tomu určená a likvidovat běžnými postupy (sklárky, spalovny).

Bezpečnost:

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku a v bezpečnostním listu.

Poznámka:

Výše uvedené informace o produktu jsou výsledkem našeho testování a naší zkušenosti. Jsou však obecné povahy a každý uživatel je povinen se před aplikací přesvědčit o vhodnosti použití produktu vlastní zkouškou.

44u s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 29141788; DIČ: CZ29141788

e-mail: info@44u.cz; www.44u.cz