

Primer 2001

Vyhотовeno: 26.3.2017

Revize: 26.3.2017

Strana 1 ze 1

Charakteristika:

Primer 2001 je jednosložkový primer na bázi izokyanátu a organických rozpouštědel.

Použití:

Primer 2001 pro zlepšení přilnavosti PU tmelů na různé povrchy, jako beton, hliník, dřevo, sklo, plasty atd.

Tvoří nepropustnou membránu při lepení porézních materiálů.

Může být také použit jako bariéra proti průniku změkčovadel z barev a plastů do PU tmelu.

Technická data:

Konzistence:	kapalina
Viskozita:	45 ± 15 mPa.s
Hustota:	0,92 kg/dm ³ při 20°C
Obsah sušiny:	29,5 +/-1,5%
Aplikační teplota:	+5°C ÷ +40°C
Doba zasychání:	10 – 15 min při +20°C
Barva:	čirá
Balení:	Al lahev 250ml => karton 12 ks

Pracovní postup:

Lepené plochy musí být čisté, zbavené prachu, mastnoty, rzi a jiných kontaminujících látek, které by mohly nepříznivě ovlivnit výsledek tmelení/lepení. Všechna použitá rozpouštědla a čističe je nutno nechat po aplikaci dokonale odvětrat. Při práci dodržujte veškerá předepsaná bezpečnostní opatření. Zrezivělý podklad je nutno mechanicky očistit na holý kov, odmastit.

PRIMER 2001 před použitím důkladně promíchejte třepáním. Mohérovým aplikátorem, nástrojem z filcu, plsti nebo mohéru, naneste na tmelenou/lepenou plochu slabou rovnoměrnou vrstvu PRIMERU 2001. Obal je důležité před použitím důkladně protřepat a po použití ihned uzavřít. Nanesený PRIMER 2001 nechejte zaschnout. Poté postupujte podle technického listu aplikovaného tmelu.

Čištění:

před vytvrzením (do 5 min) uhlovodíkovými roztoky, po vytvrzení (po 5 min) MEK nebo xylenem

Spotřeba:

12 měsíců od data výroby uvedeném na obalu při teplotách +5°C ÷ +25°C. Skladujte v dobře větraných prostorách.

Upozornění:

Při práci s rozpouštědly dbejte všech bezpečnostních předpisů a instrukci pro dany typ. Výrobek před otevřením důkladně protřepejte. Ihned po užití nádobku opět těsně uzavřete, jakýkoliv kontakt primeru s vlhkostí způsobí jeho postupné vytvrzení

Bezpečnost:

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Poznámka:

Výše uvedené informace o produktu jsou výsledkem našeho testování a naší zkušenosti. Jsou však obecné povahy a každý uživatel je povinen se před aplikací přesvědčit o vhodnosti použití produktu vlastní zkouškou.