



Finiška – sádrová stěrka (Finiš tmel)

Vyhотовeno: 23.1.2016

Revize: 28.3.2017

Strana 1 ze 2

Charakteristika:

44u Finiška – sádrová stěrka je speciální, jednosložková, bezrozpouštědlová, lehce brousitelná stěrková hmota velmi jemné konzistence s přísadou kvalitních pojiv připravená k okamžitému použití bez dalších úprav před aplikací.

Použití:

44u Finiška – sádrová stěrka je určena ke konečné úpravě povrchů staveb sádrokartony, beton, omítky, zdivo apod.

Technická data:

Báze:	polyvinylacetatova emulze s plnivý
Konzistence:	tixotropni pasta
Měrná hmotnost:	1,8 kg / m ³
Sušina:	70 – 75 %
Otevřená doba:	20 min
Rychlost vytvrzování:	6 hod./2 mm (při 18 °C; 65 % rel. vlhk.)
Aplikační teplota:	+12°C - +35°C
Tepelná odolnost:	-30°C - +80°C
Soudržnost:	0,19 N/mm ² (dle ČSN EN 13963)
Pevnost v tahu za ohybu:	min. 14,5 N (dle ČSN EN 13963)
Odolnost UV záření:	ano
Přetíratelnost:	přetíratelný (po úplném zaschnutí)
Barva:	bílá
Balení:	kbelík 1,5kg, 5kg, 15kg a 18kg

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot, oleje a jiných nečistot. Všechny nové podklady na bázi cementu nechte zrát nejméně 28 dnů. Savé podklady doporučujeme opatřit 44u PENETRAČNÍM NÁTĚREM v poměru 1 díl penetračního nátěru + až 5 dílů vody. Všechny nové podklady na bázi cementu nechte zrát nejméně 28 dnů.

Pracovní postup:

Před použitím doporučujeme lehce promíchat špachtlí. Aplikujte nejlépe hladítkem nebo širokou špachtlí. Stěrku nanášíme v tloušťce 1-2 mm, při nutnosti silnější vrstvy naneste vícekrát. Další vrstvy

Poznámka:

Výše uvedené informace o produktu jsou výsledkem našeho testování a naší zkušenosti. Jsou však obecné povahy a každý uživatel je povinen se před aplikací přesvědčit o vhodnosti použití produktu vlastní zkouškou.

44u s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 29141788; DIČ: CZ29141788

e-mail: info@44u.cz; www.44u.cz



Finiška – sádrová stěrka (Finiš tmel)

Vyhотовeno: 23.1.2016

Revize: 28.3.2017

Strana 2 ze 2

nanášejte až po plném vyschnutí předchozí. Není vhodná pro silnovrstvé úpravy omítky. Po zaschnutí stěrku doporučujeme přebrousit velmi jemným brusným papírem. Nespotřebovaný rozpracovaný tmel lze uchovávat po několik dnů - zalitý vodou v uzavřené nádobě a v chladnu.

Skladování:

Skladujte v originálních zavřených obalech při teplotách +5°C až +25°C a spotřebujte do 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a před teplotními extrémy.

Upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při nadýchání: Odejít na čerstvý vzduch a vyhledat lékařskou pomoc. Při kontaktu s pokožkou: ihned umýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Při kontaktu s očima: důkladně umýt proudem čisté vody při otevřených víčkách. Ihned vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: ústa vypláchnout vodou. Podat asi 0,5 litru tekutin, vyhledat lékařské ošetření. Nevyvolávat zvracení. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete regeneračním krémem. Zabraňte styku s dalšími částmi lidského těla. Při broušení používejte respirátor. Dodržujte základní hygienická pravidla, při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list

Přípravek může být použit pouze pro účely stanovené v návodu k použití.

Likvidace obalu:

Prázdný obal odložit na místa určené obcí k ukládání obalového odpadu. Nespotřebované zbytky výrobku odevzdat na místa k tomu určená a likvidovat běžnými postupy (skládky, spalovny).

Bezpečnost:

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku a v bezpečnostním listu.

Poznámka:

Výše uvedené informace o produktu jsou výsledkem našeho testování a naší zkušenosti. Jsou však obecné povahy a každý uživatel je povinen se před aplikací přesvědčit o vhodnosti použití produktu vlastní zkouškou.

44u s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 29141788; DIČ: CZ29141788

e-mail: info@44u.cz; www.44u.cz