



44u Dřevosan

Impregnace na dřevo PROFI

Vyhотовeno: 30.03.2015

Revize: 21.6.2016

Strana 1 ze 2

Charakteristika:

44u DŘEVOSAN PROFI - IMPREGNACE NA DŘEVO PROFI je dlouhodobá preventivní ochrana stavebního dřeva. Vysoká odolnost proti vymývání ze dřeva. Bezbarvé provedení nemění vzhled ošetřeného dřeva. Na základě testů podle evropských norem přiřazeno typové označení: **F_B, Ip, P, 1, 2, 3, S**.

Použití:

44u DŘEVOSAN PROFI - IMPREGNACE NA DŘEVO PROFI je určena pro ochranný nátěr dřevěných střešních konstrukcí, obkladů, podlah, konstrukčních dřevěných dílů, štítů, venkovních podhledů, zahradních staveb ukotvených do země na jiných než dřevěných pilířích, protihlukových stěn apod.

Technická data:

Báze:	kapalina – sloučenina účinných látek (100 g výrobku obsahuje 20 g benzyl-C12-16-alkyldimethylamonium chloridu, 0,3 g tebuconazolu, 0,3 g propiconazolu a 0,1 g cypermethrinu)
Typové označení:	FB, Ip, P, 1, 2, 3, S
Hodnota pH:	cca 7-8 při 20 °C pro 10 % roztok
Měrná hmotnost:	1,05 kg/l
Spotřeba:	20 g/m ² dřeva v interiéru 30 g/m ² dřeva v exteriéru
Ředění vodou na roztok:	1:9 nátěr, postřik ponořování 1:19 máčení
Aplikační teplota:	od +2°C
Barva:	zelená, čirá, hnědá
Balení:	PE lahev 1l, kanystr 3l, 5l, 10l, 50l

Příprava podkladu:

Dřevěný podklad musí být suchý, čistý, bez prachu a volných částí, zbavený kůry, lýka a starých nátěrů. Části výrazně napadené dřevokaznými houbami se odstraní a nahradí zdravým, **44u DŘEVOSAN PROFI - IMPREGNACE NA DŘEVO PROFI** ošetřeným dřevem.

Pracovní postup: **44u DŘEVOSAN PROFI - IMPREGNACE NA DŘEVO PROFI** se před použitím ředí vodou v poměru 1 kg přípravku k 9 litrům vody (nátěr, postřik, ponořování) nebo 1 kg přípravku k 19 litrům vody (máčení). Při aplikaci nátěrem nebo postřikem na dřevo od pily postačí dva nánosy. Druhý nános se provádí až po zaschnutí prvního. Na dřevo vystavené venkovní povětrnosti je nutné provést ještě třetí nebo čtvrté ošetření – podle kvality povrchu dřeva. Při aplikaci ponořováním nebo dlouhodobým (12 – 24 hodin) máčením

Poznámka:

Výše uvedené informace o produktu jsou výsledkem našeho testování a naší zkušenosti. Jsou však obecné povahy a každý uživatel je povinen se před aplikací přesvědčit o vhodnosti použití produktu vlastní zkouškou.

44u s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 29141788; DIČ: CZ29141788

e-mail: info@44u.cz; www.44u.cz



44u Dřevosan

Impregnace na dřevo PROFI

Vyhotoveno: 30.03.2015

Revize: 21.6.2016

Strana 2 ze 2

se doba ponoru řídí především vlhkostí dřeva. Při sanaci dřeva napadeného dřevokazným hmyzem se použije injektáž 15 % vodným roztokem (1 kg přípravku k 5,5 litrům vody).

Manipulace s ošetřeným dřevem:

Čerstvě ošetřené dřevo je potřebné chránit min. 3 hodiny před deštěm, než dojde k fixaci účinných složek. Větší plochy dřeva v interiéru ošetřené **44u DŘEVOSAN PROFI - IMPREGNACE NA DŘEVO PROFI**, které jsou v přímém styku s člověkem (obklady), překryjte nátěrem. Ošetřené dřevo pro venkovní použití je potřebné chránit před popraskáním vhodným dekoračním nátěrem (lazury, laky... ředitelné vodou nebo rozpouštědly).

Životnost provedené ochrany:

V interiéru časově neomezená (doporučené provedení prohlídky, event. opakované ošetření, po 20 letech), v exteriéru bez krycího nátěru 10 let (následně provést kontrolu a případně opakovat ošetření).

Skladování:

Skladujte v originálních zavřených obalech při teplotách +5°C až +25°C a spotřebujte do 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Upozornění:

Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Likvidace obalu:

Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Zákaz opětovného použití obalu.

Bezpečnost:

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku a v bezpečnostním listu. Přípravek se nesmí použít na dřevo, které přijde do přímého kontaktu s potravinami, nápoji nebo krmivy. Nepoužívat na dětské hračky. Je-li poměr ošetřené plochy k objemu obývané místnosti větší nebo roven 0,2 m²/m³, doporučujeme dřevo ošetřené přípravkem překrýt dekorativní lazurou nebo lakem.

Poznámka:

Výše uvedené informace o produktu jsou výsledkem našeho testování a naší zkušenosti. Jsou však obecné povahy a každý uživatel je povinen se před aplikací přesvědčit o vhodnosti použití produktu vlastní zkouškou.

44u s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 29141788; DIČ: CZ29141788

e-mail: info@44u.cz; www.44u.cz